

sawaloom® 6320

Beschreibung	Vliesstoff, thermisch und mechanisch verfestigt, ohne Bindemittel.	
General Information	Nonwoven, thermally and mechanically bonded, without chemical binders.	
Anwendungsempfehlung	Recommendation for application	G4/M5
Faserzusammensetzung	Fibre composition	100% PET
Flächengewicht	Basis-Weight	220 g/m ²
Dicke	Thickness	2,8 - 3,5 mm
Luftdurchlässigkeit bei 200 Pa	Air permeability at 200 Pa	2400 - 3000 l/m ² /s
Brandverhalten gemäß DIN 53438	Flammability acc. to DIN 53438	F1/F1/K1

This information is provided in good faith but Sandler cannot guarantee its accuracy or completeness. The end user is advised to evaluate the product and use it only in compliance with all applicable laws and regulations.

SA 0812

